



stegerud steel ab

GALLERDURK

PRESSDURK

SPIRALTRAPPOR

Skötselanvisning Stegerud Spiraltrappa

Bultförband	Kontrolleras okulärt en (1) gång / år
Ytbehandling	Skador på det ytbehandlade stålet lagas genom att skadan slipas så att inga lösa färgkanter finnes. Allt damm torkas bort och skadan grundmålas. Täckfärgen appliceras med pensel eller med spruta. Viss skiftning av glans och kulör kommer att uppstå, men den försvinner med tiden.
Gallersteg	Normalt är varmförzinkade detaljer underhållsfria. Viss utfällning av zink kan förekomma. Dessa tas bort med stålull typ svinto eller likvärdigt. Större skador på varmförzinkad yta bättras med s.k. kallgalv.
Rengörning	Rengöring av målad yta sker med en svag lösning av vanligt rengöringsmedel (EJ syrabaserat).
Övrigt	Trappor monterade utomhus hålles fria från snö och is.

